



Möbel КРАСКА

ПОЛУМАТОВАЯ АКРИЛОВАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМАЯ ВЫСОКОЙ БЕЛИЗНЫ

Назначение:

Для защиты и декоративной отделки предварительно подготовленных деревянных поверхностей (рамы, двери, домашняя и садовая мебель) внутри и снаружи помещений.

Достоинства:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- образует прочное эластичное, паропроницаемое (дышащее), полуматовое покрытие, надежно защищающее деревянные изделия от неблагоприятных воздействий
- великолепная адгезия (сцепление) к дереву, фанере, МДФ, ДСП, ДВП.
- отличная укрывистость, атмосферостойкость
- выдерживает многократную влажную уборку с применением моющих неабразивных средств
- выдерживает воздействие растительных и животных жиров
- содержит водо-грязеотталкивающую добавку
- колеруется по цветовым системам Monicolor Nova, NCS, RAL, Coloris
- не желтеет

Применение:

Подготовка поверхности:

Наносить на шлифованные сухие и чистые деревянные поверхности, не содержащие выходов смолы. Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой, скребком или шкуркой. Трещины и сколы зашпатлевать шпатлевкой для дерева "Радуга-0023". Ранее окрашенные поверхности отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. Возможно использовать без грунта.

Нанесение:

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, распылением при температуре не ниже +15°C. Краску наносить в несколько слоёв до достижения необходимого качества покрытия. Нанесение каждого последующего слоя через 1-2 часа.

Для получения более качественного покрытия после нанесения первого слоя рекомендуется поверхность отшлифовать, но не ранее, чем через 1 час.

Избегать эксплуатации изделий в первые сутки после окрашивания. Максимальную прочность краска приобретает после 7 суток с момента высыхания. Избегать эксплуатации изделий в первые 12 часов после окрашивания.

Не смешивать с продуктами на основе растворителей.

Расход для базы А: 6-8 м²/л по зашпатлеванной поверхности

Состав: акриловая дисперсия, диоксид титана, вода, целевые добавки.

Очистка инструмента: Сразу после использования удалить остатки краски, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

Меры предосторожности: Не допускать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. При работе соблюдать обычные меры предосторожности.

Охрана окружающей среды и утилизация отходов: Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +30°C, не допускать попадания прямых солнечных лучей. Допускается транспортировка при отрицательных температурах продукции с маркировкой «зима».

Срок годности в невскрытой заводской таре 24 месяца от даты изготовления.

ВД-АК 115

ТУ 2316-010-49075239-2006 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.