



630088 г.Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев 49А
тел./факс: (383) 315-12-12 (многоканальный), 315-00-22, 315-00-88
E-mail: info@kraski-raduga.ru, www.kraski-raduga.ru

РАДУГА 17 Краска фасадная

НАЗНАЧЕНИЕ:

Рекомендуется для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей фасадов зданий, а также стен и потолков в бассейнах, ванных и жилых комнатах, помещениях с высокими гигиеническими требованиями (больницы, детские и лечебно-профилактические учреждения, предприятия пищевой и медицинской промышленности). Идеальна для зданий - памятников архитектуры.

ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- образует прочное, паропроницаемое (дышащее), матовое покрытие
- великолепная адгезия (сцепление) к штукатурке, шпатлевке, бетону, кирпичу, гипсоволокну, гипсокартону, фанере, дереву, ДСП, ДВП, МДФ, загрунтованному антикоррозионным грунтом металлу
- отличная укрывистость, высокая белизна
- атмосферостойкость
- исключительная износостойкость
- выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС
- выдерживает воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел
- колеруется водоразбавляемыми пигментными пастами
- содержит антисептик

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить на сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные укрепляющей "Радуга-27", проникающей "Радуга-017" или стабилизирующей "Радуга-28" пропитками. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре не ниже +10°C. Следующий слой наносить через 1-2 часа. Параметры стойкости краски достигаются после 7 суток с момента высыхания покрытия. Для придания водоотталкивающих свойств, окрашенную поверхность обработать гидрофобизирующей пропиткой "Радуга-018".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: не более 1 часа
- Расход: при двукратном нанесении на ранее окрашенные - 100-150 г/м², на зашпатлеванные - 200-250 г/м², на оштукатуренные поверхности - 250-300 г/м²
- Тара: 14,0кг, 45,0кг
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ТУ 2310-003-49075239-2001 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре