

## CLEVER ECO-SILK

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Особо стойкая к истиранию и мытью акриловая краска премиум класса для внутренних и наружных работ. Образует гладкое шелковистое покрытие. Высокая укрывистость и белизна. Экологически безопасная, без запаха. Рекомендуется для детских, учебных и медицинских учреждений. Идеальна для покраски стекловолоконистых и флизелиновых обоев.

### ДОСТОИНСТВА:

- акриловая, белая, с шелковистым блеском
- моющаяся с СМС
- высокопрочная
- без запаха
- для наружных и внутренних работ

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначена для окраски помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой и влажностью. Подходит для нанесения на различные виды оснований, такие как: штукатурка, бетон, кирпич, гипсокартон, гипсоволокно, ОСП, древесно-волоконистые и древесно-стружечные материалы, дерево, а также поверхности ранее окрашенные воднодисперсионными ЛКМ. Образует покрытие, стойкое к мытью с неабразивными моющими и дезинфицирующими средствами.

### НАНЕСЕНИЕ:

Наносить на чистые, сухие, прочные поверхности. Слабо держащиеся покрытия удалить. Для улучшения адгезии и уменьшения расхода эмали рекомендуется предварительно прогрунтовать основание. Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, методом распыления при температуре не ниже +15°C. При необходимости разбавить водой не более 5%. Следующий слой наносить через 1-2 часа.

### КОЛЕРОВКА:

База А и С. Колеруется по каталогам Monicolor Nova, NCS, Ral и др. База С используется только для колеровки. Во избежание разницы в оттенке для окраски большой поверхности рекомендуется запастись достаточное количество краски одной даты изготовления.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания: не более 1 часа при t=+20°C и влажности 65%. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания покрытия.
- Расход при двукратном нанесении для базы А: 7-9 м<sup>2</sup>/л на зашпатлеванные поверхности. Зависит от подготовки поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения.
- Тара 0,9л, 2,7л, 9,0л
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ТО-001-49075239-2012 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре