

РАДУГА 180

Эмаль для пластика

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для окраски предварительно подготовленных окон, подоконников, панелей, углов, плинтусов и других изделий из жёсткого ПВХ, эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений. Не рекомендуется окрашивать изделия ранее 6 месяцев после их установки. Эмаль применима для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей других видов. Для подготовки кирпичных, бетонных и других минеральных поверхностей использовать пропитки "Радуга-27", "Радуга-28", для деревянных поверхностей, не содержащих выходов смолы - грунт "Радуга-25".

ДОСТОИНСТВА:

- не желтеет в процессе эксплуатации
- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- образует прочное, эластичное глянцевое покрытие
- великолепная адгезия (сцепление) к поверхностям из ПВХ
- отличная укрывистость
- высокая белизна
- отличная атмосферостойкость
- высокая износостойкость, выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС
- колеруется по системам MONICOLOR, NCS, RAL, COLORES по базе А

ПРИМЕНЕНИЕ:

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Для этого её необходимо тщательно вымыть с использованием бытовых моющих средств, высушить и обезжирить (например, спиртом или 646 растворителем). Неокрашиваемые детали защитить малярной лентой. Эмаль тщательно перемешать, избегая захвата воздуха. Нанести кистью или валиком с мелким ворсом в один или два слоя. Межслойная сушка – 30 минут. При необходимости разбавить водой не более 5%. Работы проводить в сухую, тёплую и безветренную погоду. Температура поверхности, эмали и окружающего воздуха должна быть не ниже +15°C, влажность – не более 75%. Во время окраски и сушки избегать попадания прямых солнечных лучей. Не рекомендуется использовать окрашенные изделия в первые 24 часа после нанесения последнего слоя. Заявленную прочность покрытие набирает после 7 суток с момента высыхания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности 65%: не более 1 часа.
- Расход: 8-12 м²/л
- Тара: 0,9л
- База А
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.