

COLORSPADUGA 220

Эмаль цветная полуматовая

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для окраски предварительно подготовленных кирпичных, бетонных, деревянных (рамы, двери, мебель), металлических (трубы, радиаторы отопления) поверхностей. А также для окраски поверхностей из гипсоволокна, гипсокартона, ДВП, ДСП, фанеры, МДФ. Для наружных и внутренних работ. Другие оттенки получают смешиванием стандартных цветов этой эмали.

ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- великолепная адгезия
- отличная укрывистость
- высокая прочность и долговечность

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить на сухие и чистые поверхности. Слабодержащиеся старые основания удалить. Ранее окрашенные поверхности обработать стабилизирующей пропиткой «Радуга-28». Глянцевые покрытия отшлифовать до матового состояния. Пыль удалить. Бетон, кирпич, штукатурку, шпатлёвку, ГВЛ, ГКЛ обработать укрепляющей «Радуга-27», проникающей «Радуга-017» или стабилизирующей «Радуга-28» пропитками. Дерево, ДВП, ДСП, МДФ, фанеру обработать грунтом для дерева «Радуга-25». Для получения более качественного покрытия рекомендуется после грунтования поверхность отшлифовать, но не ранее, чем через 1 час. Трещины и сколы зашпатлевать шпатлевкой для дерева «Радуга-0023». Металлические поверхности обработать грунтом для металла «Радуга-0150». Перед применением эмаль тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, краскопультом при температуре поверхности, эмали и окружающего воздуха не ниже +15°C. Эмаль наносить несколькими слоями до достижения необходимого качества покрытия. Нанесение каждого последующего слоя через 1-2 часа. Наружные работы проводить в сухую, тёплую и безветренную погоду. Во время окраски и сушки избегать попадания прямых солнечных лучей. Все заявленные параметры стойкости эмали достигаются после 7 суток с момента высыхания покрытия. Избегать эксплуатации изделий в первые сутки после окрашивания. Не смешивать с продуктами на основе растворителей. Очистка инструмента: Сразу после использования удалить остатки эмали, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Выпускается в цветах: бежевый, желтый, оливковый, оранжевый, красный, сиреневый, фиолетовый, синий, голубой, зеленый, салатовый, серый, коричневый, черный, белый. Новые: графитовый, шоколадный
- Время высыхания при $t+20^{\circ}\text{C}$ и влажности 65%: не более 2 часов
- Расход: 5-8 $\text{м}^2/\text{л}$ в зависимости от цвета
- Тара: 0,9л, 1,9л

КАРТА ЦВЕТОВ: * оттенки на экране могут отличаться от оригиналов продукции



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой "зима". Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ТУ 2310-003-49075239-2001 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре