

## **РАДУГА 28**

### **Пропитка стабилизирующая**

#### **НАЗНАЧЕНИЕ:**

Предназначена для подготовки к покраске оштукатуренных, зашпатлёванных поверхностей, а также для поверхностей из кирпича, бетона, гипсокартона, гипсоволокна, ДВП, ДСП, дерева внутри и снаружи помещений. Используется для обеспыливания бетонных оснований (например, полов перед укладкой линолеума, паркета). Уменьшает расход краски, способствует укреплению и стабилизирует впитывающую способность поверхности, увеличивает атмосферо-водостойкость и долговечность покрытия.

#### **ДОСТОИНСТВА:**

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- образует эластичное, прочное, паропроницаемое (дышащее), бесцветное покрытие
- глубоко проникает в обрабатываемую поверхность
- имеет отличную адгезию (сцепление) с обрабатываемой поверхностью
- легко наносится кистью, валиком, распылителем
- стабилизирует впитывающую способность поверхности
- уменьшает расход краски

#### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

Поверхности очистить от мела и извести, удалить осыпающиеся слабые основания. Наносить на сухие и чистые поверхности кистью, валиком, распылителем. Перед применением пропитку тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 10%. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +10С. Финишную окраску производить через 1-2 часа после нанесения последнего слоя пропитки.

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Вязкость по ВЗ-4 не менее 60сек Время высыхания при t+20°С и влажности 65%: не более 1 часа
- Расход: в зависимости от впитывающей способности поверхности - 100-200 г/м<sup>2</sup>
- Тара: 1,0кг, 3,0кг, 5,0кг, 10,0кг, 30,0кг
- Допускается транспортировка при отрицательных температурах продукции с маркировкой "зима"
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ТУ 5772-002-49075239-2001 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре